



INDUSTRIA VERNICI SPRAY

TALKEN
color

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano
Società n. 04614930156
P. Iva / C.F. 04614930156
Cod. ISO/IVA IT 04614930156
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 02/11/2017

ZINCO SPRAY

SCHEDE TECNICA PRODOTTO

Codice	A0091
Nome commerciale	ZINCO SPRAY
Rif. Tinta	9080 ZINCATURA A FREDDO 9081 ZINCATURA ORO
Tipo prodotto	RESINA ALCHIDICA MODIFICATA
Contenuto nominale	520 mL
Contenuto Netto	400 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato
NATURA CHIMICA	Resina alchidica modificata con aggiunta di PIGMENTO INIBITORE di CORROSIONE a base di FOSFATO DI ZINCO
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente nitro
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 10 min. Al tatto: 20 min. In profondità: 6h

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Per prevenire galvanicamente la corrosione e la ruggine. Adatto per ritocco di parti saldate come fondo anticorrosivo prima della verniciatura. Serve come agente antiatmosferico su tutti i metalli ferrosi. Assolve a tutte le funzioni della zincatura per la protezione dei metalli ferrosi. L'aspetto estetico finale riproduce quello della zincatura. ZINCO SPRAY è RIVERNICIABILE con qualsiasi tipo di vernice.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Per prevenire galvanicamente la corrosione e la ruggine. Adatto per ritocco di parti saldate e come fondo anticorrosivo prima della verniciatura. Come agente antiatmosferico su tutti i metalli ferrosi. Ottima copertura. Riverniciabile con qualsiasi tipo di vernice.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Campi di impiego: assolve a tutte le funzioni della zincatura per la protezione dei metalli ferrosi. La sua azione protettiva ed isolante evita il contatto delle superfici con l'aria e la conseguente ossidazione, causa della ruggine. È consigliato l'uso là dove è impossibile e antieconomica la classica zincatura ma si vuole ottenere un aspetto estetico simile.

Supporti: metalli ferrosi

MODALITA' DI UTILIZZO:

Istruzioni d'uso: carteggiare con carta abrasiva nr. 400 e togliere con alcool eventuali tracce di sporcizia, grasso, ruggine. Spruzzare sempre un paio di volte a vuoto. Per evitare colature dare mani SEMPRE LEGGERE.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.

La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.